

چسب بلوک سبک CA700 (سفید و طوسی) :

این چسب بر پایه رزین های پلیمری و فیلرهای هیدرولیکی بوده و دارای چسبندگی و مقاومت مکانیکی مناسب می باشد. همچنین دارای چسبندگی بسیار بالایی نسبت به ملات بوده و فقط با افزودن آب، قابل مصرف می باشد. این محصول در دو رنگ سفید با وزن ۱۵ کیلوگرم و طوسی با وزن ۲۰ کیلوگرم در شرکت وستاشیمی تولید می گردد.

موارد مصرف:

- نصب انواع بلوک های سبک AAC و CLC ، بتن سبک، بتن گازی و بتن فومی
- پُر کردن بندها، ترمیم آسیب دیدگی و پریدگی بلوک سبک
- پلاستر و جایگزین گچ کاری روی قطعات بلوک سبک



چسب بلوک سبک CA700 (سفید و طوسی) :

نحوه مصرف:

جهت آماده سازی چسب، ابتدا جهت بسته های ۱۵ کیلوگرمی ۳/۵ الی ۴ لیتر آب تمیز و بسته های ۲۰ کیلوگرمی ۴/۵ الی ۵ لیتر آب تمیز را در ظرفی با گنجایش ۲۵ کیلوگرم ریخته و به تدریج چسب پودری را به آب اضافه می کنیم و با استفاده از میکسر دستی هم می زنیم تا مخلوطی خمیری شکل بدست آید. پس از آن ۱۰ دقیقه برای قوام آمدن ملات چسبی صبر کنید، سپس مجدداً ملات را هم بزنید و پس از زنجاب کردن بلوک ها، شروع به مصرف نمایید.

ملات چسب را به ضخامت ۳ الی ۶ میلیمتر بر روی بلوک به صورت یکنواخت و با استفاده از کاردک دندانه دار شماره ۶ مالیده

و با استفاده از چکش لاستیکی به بلوک ها ضربه زده

تا چسبندگی ایجاد گردد.



نکته: بلوک ها را قبل از نصب زنجاب نموده و شستشو دهید تا ذرات اضافی از روی آنها پاک شود.

مشخصات فنی چسب بلوک سبک CA700	
حالت فیزیکی	پودر سفید یا خاکستری
وزن مخصوص	1.4 gr^{cm^3}
مقاومت چسبندگی کششی اولیه	0.6 N/mm^2
مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وری در آب	0.55 N/mm^2
مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت	0.55 N/mm^2
افزایش چسبندگی اولیه و نهایی	0.6 N/mm^2
ضخامت ملات	۳ تا ۶ میلی متر
مقاومت چسبندگی	$> 0.125 \text{ mm}^2$
مقاومت فشاری	$> 2.25 \text{ mm}^2$
زمان کارپذیری ملات	۲ ساعت
دمای مناسب نصب	۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد
شرایط نگهداری	دور از تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت
تاریخ مصرف	در شرایط مناسب، یک سال پس از تولید
بسته بندی در رنگ های	سفید ۱۵ کیلوگرمی طوسی ۲۰ کیلوگرمی
از دست ندادن سریع آب داخل چسب هنگام کاربرد و نصب	
مقاومت بالا در محل اتصال دو بلوک	
مقاومت بالا در برابر رطوبت و حرارت پس از خشک شدن کامل	
در صورت باز شدن درب پاکت، زمان مصرف یک هفته می باشد	